#### DE 38 28 340 A1


Method for joining a thermoplastic object to a wooden object

The invention concerns a method for connecting a plastic object to a wooden object. The plastic object which comprises a contact face is heated in the region of this contact face and is pressed onto the non-coated wooden object. Thereby the plastified thermoplast of the contact face flows into pores of the wooden object such forming a fast connection between the two.

#### DE 43 28 108 A1

Glue for floorings and method for removing the glued flooring

Computer floors in large space offices comprise square panels to which a flooring is glued. The flooring needs to be exchanged after some usage. This is made easy by using a glue which can be softened by microwave. The glue is electrically conductive for which it comprises metal of carbon. For exchanging a piece of the flooring, a panel together with the flooring is brought into a microwave device. The glue is softened such that the flooring can be removed from the panel. A new piece of flooring is then applied to the panel and the panel is mounted again in its original place.



Method and device for ultrasound assembly

Method and device for assembling a thermoplastic material and a cellulose material such as cardboard, wood, paper, woven or non-woven textiles or similar materials are characterized by the application of the ultrasonic welding technique such that the thermoplastic material not only becomes plastified but also migrates into at least specified zones of the cellulose material to be connected with the thermoplastic material. Application: manufacturing or packages, in particular packages for eggs and similar products, presenting tray for samples and so on.

### FR 1 164 445

### Assembly method

For assembling two pieces, a threaded bolt or a bolt comprising a rough or uneven surface is fixed to one of the pieces to be assembled and, in the other piece, a hole or cavity is provided and is filled with a molten plastic material. The bolt part extending from the first piece is then introduced into the molten plastic material such that after cooling the pieces are fixedly assembled. It is possible also to provide holes with plastic material in both pieces. The plastic material is a synthetic resin which solidifies fast when cooled. It is e.g. a polyester.

1 Numéro de publication:

0 **269 47**6 A1

12

# DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

② Numéro de dépôt: 87402338.5

2 Date de dépôt: 20.10.87

(a) Int. ct.4: B 29 C 65/08 B 65 D 85/32

Priorité: 20.10.86 FR 8614521 20.10.86 FR 8614522

Date de publication de la demande: 01.05.88 Bulletin 88/22

Etats contractants désignés: BE DE ES FR GB IT Demandeur: L.C.C. SA 8, rue Septentrion F-27100 Val-de-Reuil (FR)

inventeur: Calibrousis, Georges 62, route de Lomberdie F-76160 Dernetal (FR)

> Philippart, Gérard 68, rue de l'Andelle F-27460 Alizay (FR)


Mandataire: Hesenrader, Hubert et al Cabinet BEAU DE LOMENIE 55, rue d'Ameterdam F-75008 Parie (FR)

Procédé et dispositif d'assemblage par ultrasons.

Procédé et dispositif d'assemblage entre eux d'une matière thermoplastique et d'un matériau du type callulosique, comme du carton, du bois, du papler, des matières textilles tissées ou non-tissées ou des produits analogues.

lis sont caractérisés par une application des techniques de soudage par ultrasons telle que l'on provoque non seulement un ramollissement de la matière thermoplestique ( ) à assembler mais également une migration de ladite matière dans au moins certaines zones du matériau cellulosique ( ) destiné à être réuni à ladite matière thermopleatique.

Application : fabrication d'emballages, notamment embaltages pour œufs et produits analogues ; présentoirs d'échantillons, etc ...



EP 0 269 476 A1

## Procédé et dispositif d'assemblage par ultrasons.

L'invention a pour objet un procédé et un dispositif d'assemblage par ultrasons.

On connaît déjà, dans de nombreuses réalisations, des installations de soudage à l'aide d'uitrasons qui comprennent, généralement, un générateur d'ultrasons, un convertisseur à céramiques piézo et un modificateur d'amplitude ou "booster" rellé à une sonotrode laquelle est propre à coopérer avec une enclume. Les matériaux soudés à l'aide de telles installations sont des matières themoplastiques comme par exemple des polyéthylènes ou des polypropylànes en ce qui concerne les matières thermoplastiques prtiellement cristallines ou des méthacrylates, des polycarbonates ou du chlorure de polyvinyle dans le cas des matières thermoplastiques amorphes. Les matières plastiques partiellement cristallines ne peuvent être parfaltament soudées qu'avec elles-mêmes, de sorte qu'un polyáthylène basse pression ne peut pas être effectivement soudé par ultrasons à un polyéthylène haute pression ; des difficultés analogues se rencontrent dans le cas de matières thermoplastiques amorphes de sorte que les techniques de soudage par ultrasons ne sont utilisées que dans certains domaines où leur emploi est parfaitement

Cependant, en raison de l'avantage que procure le soudage par ultrasons, lorsqu'il peut être mis en oeuvre, des travaux ont été poursuivis par la Demanderesse dans le but d'assembler entre elles par cette technique des pièces ou parties de pièces en matériaux différents et, en tout cas, du type de ceux considérés jusqu'à ce jour comme ne pouvant pas être réunis entre eux par soudage par ultrasons.

A la suite de les trivaux, la Demanderesse a maintenant trouvé, de manière surprenante, qu'il était possible, dans deriaines conditions, d'obtenir l'assemblage satis asans d'un matériau thermoplastique et d'un autre matériau du type cellulosique, comme du carton, du bols, du papier, des matières textiles tissées ou non tissées ou des produits analogues, en mettant en oeuvre les techniques de soudage par ultrasons de manière telle que l'on provoque non seulement un ramollissement de la matière thermoplastique à assembler mais également une migration de ladite matière dans au moins certaines zones du matériau cellulosique destiné à être réuni à ladite matière thermoplastique.

Sans qu'on pulsse donner d'explication théorique entièrement satisfalsante du phénomène, on pense que cette migration de la matière thermoplastique résulte d'un fluage qui la fait pénétrer, dans le cas d'un carton, à l'intérieur des espaces que ménagent les fibres constitutives dudit carton.

Pour la mise en ceuvre du procédé on détermine la fréquence des ultrasons appliqués, la géométrie de la sonotrode et l'amplitude de vibrations de manière à obtenir la ramollissement de la matière thermoplastique sans provoquer, toutefois, de dégradation comme une "brûlure" de ladite matière et/ou du matériau cellulosique dont le procédé

permet l'assemblage.

En outre, et pour l'obtention d'un assemblage satisfaisant, l'invention prévoit aussi un réglage adéquat des paramètres que constituent la force d'appul de la sonotrode, le temps d'émission des ultrasons, ainsi que le temps et la force d'appul de la sonotrode après l'émission desdits ultrasons.

On détermine ainsi, en fonction de la matière thermoplastique à assembler, de l'épaisseur de ladite matière et de celle du matériau cellulosique, la quantité d'énergie suffisante pour approcher la température de fusion ou de ramollissement de la matière thermoplastique sur une surface d'aire déterminée, cet apport d'énergie étant en outre calculé pour complémentairement, compenser les pertes par absorption et conduction des zones en matériau cellulosique, de l'enclume et des parties mécaniques attenantes.

Le choix des paramètres et à la portée de l'homme de l'art, lequel les détermine en tenant compte du fait que l'énergle totale (E) exprimée en joule est le produit de la puissance (P), en watt, par le temps d'application en seconde :

Dans un mode d'exécution préféré du procédé, la fréquence du générateur à ultrasons est comprise entre 20 et 40 kHz, l'amplitude de vibrations entre 20 et 50 µ, le temps d'émission des ultrasons étant compris entre 0,2 et 1 seconde avec une force d'appui de la sonotrode inférieure à 50 kg/cm².

Dans ce mode d'exécution préféré, également, le temps d'appui de la sonotrode après émission des ultrasons sur les matériaux à assembler entre eux est avantageusement compris entre 0,3 et 0,6 seconde.

Dans un mede d'exécution du procédé, la sonotrode est au contact de la matière thermoplastique et l'enclume au contact du matériau cellulosique.

Dans un autre mode d'exécution du procédé, la sonotrode est au contact du matériau cellulosique et l'enclume au contact de la matière thermoplastique.

Le procédé selon l'invention peut également être mis en ceuvre pour l'assemblage entre eux d'une matière thermoplastique et d'un matériau cellulosique accolés suivant une pluralité de feuilles ou films, par exemple sous forme d'un matériau cellulosique comme du carton interposé entre deux feuilles de matière thermoplastique ou, inversement, sous forme d'une ou plusieurs feuilles de matière thermoplastique interposées entre deux feuilles de carton ou analogue, le procédé étant alors particulièrement blen approprié pour la fabrication d'emballages du type des "blister" ou du type des sachets munis d'un cavalier de carton pour leur présentation sur le lieu

35

45

de vente ou de consommation.

Le procédé de l'invention trouve application pour la solidarisation de feuilles, films ou analogues de matière thermoplastique ou de complexes comportant une telle matière avec des matériaux cellulosiques comme du bois moulé, du bois déroulé, des produits à base de cellulose moulée, des produits du type des compounds cellulose/plastique, des textiles à base de tels matériaux en mélange avec des fibres synthétiques, des produits "non-tissés" à base de tels matériaux ou incorporant de tels matériaux.

Un dispositif pour la mise en ceuvre du procédé comprend alors une sonotrode et/ou une enclume de forme(s) appropriée(s) pour favoriser la migration de la matière thermoplastique ramollle dans certaines zones du matériau cellulosique.

Dans un mode de réalisation, l'enciume et/ou la sonotrode comporte(nt) des atries rectilignes, transversales ou pyramidales, mais dont les sommets ou pointes sont tronqués afin d'augmenter la surface de contact de l'enciume et/ou de la sonotrode avec les matières à assembler entre elles, une telle disposition favorisant en outre l'obtention d'une bonne résistance à l'arrachement et au cisalliement en raison des "reliefs" créés à l'interface de la matière thermoplastique et du matériau cellulosique.

L'absence d'angles vifs permet d'éviter des amorces de rupture et/ou de perforation de la matière thermoplastique en féuille ou film.

L'invention a également pour objet les assemblages obtenus par mise en oeuvre du procédé et/ou utilisation d'un dispositif selon l'invention, notamment des emballages ou parties d'emballages comportant un ou des feuilles ou films de metière thermoplastique avec un ou des constituents en matériau cellulosique, comme un cavalier en carton pour un sachet ou des présentoirs d'échantillons comportant un ou plusieurs matériau(x) du type tissé ou non-tissé solidarisé avec une ou des plaques de matériau cellulosique comme du carton. ou encore des embaliages du type "blister" ou des emballages avec ruban en matière textile ou en carton, lequel accroft l'aspect attractif du produit, d'une part, et peut être utilisé, d'autre part, pour servir de témoin d'inviolabilité, au voisinage de la ligne d'assemblage, compte tenu du fait que la séparation de la matière thermoplastique et du matériau cellulosique ne peut pas être obtenue sans laisser de graces visibles de la rupture de l'emballage.

L'invention a également pour objet un emballage perfectionné, notamment pour les oeurs ou produits analogues, et une machine pour la fabrication de cet emballage.

On connaît déjà, dans de nombreuses réalisations, des emballages pour ceufs, fruits, ou produits analogues du type comportant une première partie ou embase munie d'alvécles de réception des produits et un couvercle rendu solidaire de l'embase après que celle-ci ait été granie desdits produits pour former un emballage clos.

La première partie, ou embase, quelque peu en

forme de barquette, peut être réalisée par moutage de pulpe de papier ou par formage de matière plastique et le couvercle peut lui aussi être réalisé en les mêmas matériaux. Comme montré, par exemple dans EP-A3-0 085 559 ou EP-A3-0 079 757 ou EP-A3-0 087 306, on a déjà proposé diverses solutions pour la solidarisation de l'embase et du couvercle qui font toutes applications de découpes de formes conjuguées sur les parties constitutives de l'emballage de sorte qu'il en résulte, pour la fabrication de celui-ci, à la fois des coûts relativement importants et des difficultés de mise en ceuvre (si l'on sait que les moyens de formes conjuguées sont fréquemment du type à crochet et donc relativement fragiles) en particulier lorsqu'ils sont utilisés dans des machines de conditionnement à cadence élevée, telles que celles actuellement mises en œuvre dans les centres de conditionnement d'œufs et dont le débit peut être de l'ordre de plusieurs milliers d'oeurs à l'heure.

La mise en oeuvre du procédé seion l'invention permet de s'affranchir de ces difficultés d'une part, et de satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus tout en maintenant à une faible ou très faible valeur le coût de l'emballage envisagé, d'autre part.

Un tel emballage peut alors être réalisé en des matériaux les plus divers, aussi blen pour l'embase que pour le couvercle, comme par exemple des matières thermoplastiques et/ou des stratifiés et/ou des complexes à base de telles matières, d'une part et, d'autre part, des matériaux à base de cellulose, comme de la pulpe de boia, des compounds cellulose/plastique du carton (ordinaire ou micro cannelé) etc ...

En cutre, la mise en oeuvre de techniques analogues à celles du soudage par ultrasons conduit à des machines de conditionnement dont les outils ou parties opératoires sont froids, n'émettent pas de rayonnement et par conséquent n'apportent pas de chaleur au volsinage des produits à emballer, ce qui est un avantage important notamment lorsque ceux-ci sont des ceufs, la technique mise en ceuvre évitant, complémentairement, l'apport de produits chimiques comme des coiles ou solvants et/ou l'utilisation de dispositifs mécaniques, comme des agrafes ou analogues.

Il en résulte un avantage appréciable sur le plan économique, tant eu égard à la diminution du coût de fabrication des embases et/ou couvercles qu'à celui du conditionnement des produits et qu'eu égard aux emplois de matières premières comme des agrafes, rubans adhésifs ou analogues.

Cet avantage économique est encore accru par la fait que l'épaisseur des matériaux mise en oeuvre peut être réduite par rapport à celle généralement envisagée, sans pour autant nuire à la protection des objets emballés, les emballages fabriqués salon l'invention étant en outre pratiquement exempts de rebuts, comme il en existe parfols dans la technique antérieure en raison de mauvais agrafages, de clipsages non satisfalsants du couvercle sur l'embase ou de déchtrures lors de la mise en piace relative des parties constitutives de l'emballage, l'une par rapport à l'autre.

De plus, l'utilisation d'une technique analogue à

10

25

35

celle du soudage par ultrasons procure dans la zone d'assemblage une fixation qui ne peut être rompue sans laisser de traces, par exemple sous forme d'une pellicule du matériau constitutif de l'embase sur le couvercle, ou vice-versa, de sorte que l'on procure encore, par cette technique d'assemblage, la possibilité d'obtenir, entre autres, des témoins d'inviolabilité de l'emballage.

Une machine pour la fabrication d'un emballage perfectionné comprenant une embase et un couvercle en une matière thermoplastique et en un matériel cellulosique, est alors caractérisée en ce qu'elle comprend un générateur d'ultrasons, au moins une sonotrode et/ou une enclume ainsi que des moyens d'application à pression de la sonotrode sur l'enclume, la fréquence des ultrasons appliquée, la géométrie de la sonotrode et l'amplitude des vibrations permettant de provoquer le ramollissement de la matière thermoplastique et simultanément la migration de la matière ainsi ramollie dans certaines zones du matériau cellulosique lorsque la force d'appui de la sonotrode, le temps d'émission des ultrasons et le temps et la force d'appui de la sonotrode après l'émission desdits ultrasons sont réglés de manière appropriée.

Dans un mode d'exécution préféré dans lequel les emballages pour ceufs comprennent, solidaires de la première partie ou embase, des colonnes ou cheminées à sommet plat et un couvercle à fond plein, ledit couvercle est solidarisé de la première partie ou embase au droit desdites cheminées.

Dans un tel cas, la sonotrode et/ou l'enclume de la machine de fabrication de l'emballage est alors conformée pour périétrer dans lesdites cheminées ou colonnes d'une part et, d'autre part, favorsier la migration de la matière thermoplastique ramollie dans le matériau cellulosique, avantageusement en présentant sur la ou leurs zones opératoires des points et/ou des stries rectilignes, transversales ou pyramidales, mais dont les sommets sont tronqués afin d'augmenter la surface de contact de l'enclume et/ou de la sonotrode avec les parties de l'emballage à assembler entre elles.

Une telle disposition favorise en outre l'obtention d'une bonne résistance à l'arrachement et au cisaillement en raison des "reliefs" créés à l'interface de la matière thermoplastique et du matériau cellulosique.

Dans une réalisation particulièrement préférée de la machine selon l'invention, calle-ci comprend un générateur à ultrasons dont la fréquence peut être réglée entre 20 et 40 kHz, l'amplitude de vibrations de la sonotrode pouvant être réglée quant à elle entre 20 et 50  $\mu$ , pour une durée d'émission des ultrasons comprise entre 0,2 et 1 seconde et une force d'appui réglable de la sonotrode inférieure à 50 kg/cm².

Etant donné que les machines de conditionnement d'oeufs font fréquemment application de barquettes à alvéoles en matière thermoplastique façonnées suivant une multiplicité de barquettes reliées entre elles, par exemple au nombre de quatre, l'invention prévoit, selon une autre caractéristique, que la machine fasse également application des ultrasons pour la séparation entre eux des emballages après pose des couvercles.

De façon caractéritique, on prévoit alors des moyens qui, simultanément à l'application des uitrasons permettent d'exercer une traction sur une partie des emballages formés pour provoquer la séparation d'emballages adjacents.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront de la description qui suit, faite à titre d'exemple et en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue très schématique d'une partie de dispositif selon l'invention;
- la figure 2 est une vue également très schématique likustrant l'application du procédé et d'un dispositif selon l'invention à la fabrication d'un emballage;
- la figure 3 est une vue générale schématique d'ensemble d'une installation de conditionnement d'oeufs comportant une machine selon l'invention;
- la figure 4 est une vue d'une partie constitutive de la machine de conditionnement d'oeufs selon l'invention ; et
- la figure 5 est une vue à 90° de celle de la figure 4.

On se refère d'abord à la figure 1 qui illustre schématiquement la partie opératoire d'un dispositif d'assemblage par ultrasons selon l'invention.

Celui-ci comprend un générateur haute fréquence 10 relié à un convertisseur 11 à céramiques piázo 12, auquel fait sufte un dispositif de modificateur d'amplitude 13 lequel porte la sonotrode 14 en regard de laquelle est disposée une enclume 15, les pièces à assembler entre elles étant montrées schématiquement en "a" et "b", entre la sonotrode 14 et ladite enclume.

Selon l'invention, on détermine la fréquence du générateur 10, la géométrie de la sonotrode 14 et/ou de l'enclume 15 et l'amplitude de vibrations de la sonotrode de manière à obtenir un assemblage satisfaisant des pièces a et b entre elles, même dans le cas où l'une est une matière thermoplastique et l'autre en un matériau du type cellulosique, comme du carton, due bols, du papier, une matière textile ou un "non-tissé", à base d'un tel matériau cellulosique.

Selon l'Invention, la sonotrode et les organes qu'il sont associès sont choisis de manière telle que le coefficient d'amplification acoustique soit suffisant pour ramollir ou plastifier la matière thermoplastique à assembler sans, toutefols, que ce coefficient d'amplification soit trop élevé, pour ne pas dégrader ou "brûler" la matière thermoplastique ou le matériau cellulosique.

De bons résultats ont été obtenus, pour des fréquences du générateur 10 comprises entre 20 et 40 kHz avec une amplitude de vibrations de la sonotrode comprise entre 20 et 50  $\mu$ .

Pour l'obtention d'un assemblage satisfalsant, l'invention prévoit en outre de régier de manière adéquate les paramètres que constituent la force d'appui de la sonotrode 14 sur les matériaux à assembler, le temps d'émission des ultrasons ainsi que le temps et la force d'appui de la sonotrode 14 après émission desdits ultrasons.

De bons résultats ont été obtenus, à cet égard,

5

20

30

45

machine 27 est munie de sonotrodes 60 dont le nombre et la disposition correspondent à ceux des enclumes, et qui sont elles aussi montées à translation suivant la direction de la flèche V; c'est-à-dire verticalement, à partir de la traverse supérieure 34 et par des moyens de vérions (non représentés).

Aux sonotrodes 60 sont associées un ou des générateurs d'uitrasons, un convertisseur à céramiques plèzo et un modificateur d'amplitude ou "booster" (non représentés) lesquels peuvent être commandés et réglés pour, par un choix satisfaisant de la fréquence des uitrasons appliques, de la géométrie de la sonotrode et de l'amplitude de vibrations, obtenir la solidarisation satisfaisante des couvercles 26 avec les cheminées ou colonnes que présentent les embases ou barquettes 23, avantageusement pour provoquer un ramollissement de la matière thermoplastique constituée d'une partie de l'embaliage et une migration de celle-ci dans au moins certaines zones du matériau cellulosique constitutif d'une autre partie de l'embaliage.

Pour l'obtention d'un assemblage satisfalsant du couvercle et de l'embase, la force d'appui des sonotrodes 60 sur les enclumes est réglée par l'aide des vérins comme 51, ainsi qu'à l'aide de ceux associés aux sonotrodes, de même qu'est réglé le temps d'émission des ultrasons, ainsi que le temps et la force d'appui de la sonotrode après l'émission desdits ultrasons.

Pour augmenter la surface de contact des enclumes 50 et/ou des sonotrodes 60 avec les embases ou couvercles à assembler entre eux, on prévoit que les enclumes et/ou les sonotrodes solent striées, ou munies de pointes, les sommets des stries ou des pointes étant tronqués afin d'augmenter les surfaces de contact relatives. Une telle disposition favorise en outre l'obtention d'une bonne résistance à l'arrachement et au cisaillement en raison des "reliefs" créés à l'interface des matières assemblées entre elles.

Les exemples qui suivent permettront, à cet égard, d'illustrer l'invention.

### Exemple 1

On assemble à l'aide du procédé et du dispositif de l'invention une fautile de carton micro-cannelé et une feuille de polystyrène, l'ensemble ayant une épaisseur comprise entre 0,8 et 1,2 mm.

On procède à l'assemblage sur une zone annulaire, d'une aire comprise entre 140 et 200 mm² avec un générateur 10 réglé à 20 kHz.

Pour une amplitude de vibration de 50 µ, le temps d'émission d'ultrasons est de 0,3 seconde, le temps de maintien de la sonotrode après émission des ultrasons également de 0,3 seconde et la force d'appui de 80 kg.

Une solidarisation satisfalsante est obtenue avec une enclume de forme cylindrique striée et une sonotrode à face de travail plane,

Le remplacement de l'enclume par une enclume de même forme mais atriée conduit également à de bons résultats.

On constate, sur un tel assemblage, que les matériaux réunis entre eux présentent une bonne

résistance à l'arrachement et au cisaillement. Lorsque des forces suffisantes sont appliquées, et que les matériaux sont séparés, on constate que des traces de carton apparaissent sur le polystyrène, at vice-versa, de sorte que l'on peut ainsi former, pour certains emballages, des témoins d'inviolabilité d'un récipient ou analogue.

Exemple 2

Une feuille de polystyrène d'une épalsseur d'environ 0,3 mm est solidarisée avec une embase en pulpe de papler sur une surface cylindrique d'environ 50 mm². Le générateur 10 d'ultrasons est réglé à une fréquence d'environ 35 à 40 kHz et l'amplitude de vibrations est choisie sensiblement égale à 20-25

Pour un temps d'émission des ultrasons de 0,2 seconde, et un temps d'appui de la sonotrode après émission des ultrasons d'environ 0,3 seconde, de bons résultats sont obtenus pour une force d'application de la sonotrode comprise entre 6 et 10 kg.

Dans cette réalisation l'enclume cylindrique était munie de stries à pointes de diamant d'un pas de 2 mm, et tronquées sur une hauteur de 0,4 mm.

L'enclume 25 était au contact de la pulpe de papier et la sonotrode d'un diamètre de 8 mm au contact de la feuille de polystyrène.

Des résultats analogues à ceux obtenus dans l'exemple 1 ont été relevés.

Exemple 3

Pour la fabrication d'un sachet en film de polyéthylène d'une épaisseur de 100 à 150  $\mu$ , garni d'un cavalier de carton, on fait appel à une sonotrode plate dont l'amplitude de vibrations est réglée à environ 50  $\mu$ , pour une fréquence du générateur de 20 kHz.

Pour l'obtention d'une zone d'assemblage de 250 mm, et d'une surface d'environ 750 mm², on émet les ultrasons pendant 0,8 à 1 seconde, en exerçant une force d'appul de l'ordre de 100 à 120 kg, laquelle est maintanue de 0,4 à 0,5 seconde après émission des ultrasons.

Avec une enciume 15 striée au pas de 1,5 mm, les stries étant tronquées sur une épaisseur de 0,2 à 0,4 mm, on obtient en une seule opération le scellage parfait des deux lèvres du sachet que forment les films de polyéthylène l'un contre l'autre et une llaison simultanée au cavaller de carton, procurant ainsi un emballage particulièrement attractif, si on le compare aux dispositifs connus dans lesquels le cavaller de carton est agrafé ou collé sur un sachet préalablement fermé.

Exemple 4

Pour la réalisation d'une boîte à ceufs à embase en polystyrène présentant entre les six alvécles de son embase, deux cheminées d'un diamètre de 13 mm et un couvercle en carton microcannelé, la machine 27 était équipée d'une sonotrode à face opératoire de travail plane, propre à coopérer avec des enclumes de forme cylindrique. La fréquence du générateur d'ultrasons étant réglée à 20 kHz, l'amplitude de vibrations des sonotrodes à 50 µ, de bons résultats ont été obtenus pour un temps

15

20

d'émission d'ultrasons d'environ 0,3 seconde, un temps de maintien de la sonotrode après émission des ultrasons de 0,3 seconde également et une force de fermeture appliquée par les vérins d'environ 80 kg.

Les embaliages obtenus à la sortie de la machine 27 sont d'excellente qualité tant en ce qui concerne la résistance à l'arrachement que celle au cisaillement. Lorsqu'une force suffisante est appliquée pour séparer le couvercle de l'embase des traces de carton apparaissent sur le polystyrène, et vice-versa, de sorte que l'on procure ainsi pour le consommateur des témoins d'inviolabilité de l'embaliage,

Exemple 5

La machine selon l'invention a été mise en oeuvre pour la fabrication d'emballages pour ceufs comportant une embase ou barquette en pulpe de papier et un couvercie ou coiffe en polystyrène d'une épaisseur de 0,3 mm.

Pour la solidarisation du couvercle sur les cheminées de l'embase, la machine était munie de sonotrodes bi-cylindriques, d'un diamètre primaire de 20 mm et d'un diamètre secondaire de 8 mm, les enclumes cylindriques étant munies de stries à pointes de diamant au pas de 2 mm et tronquées sur une hauteur d'environ 0,4 mm.

Pour une fréquence du générateur d'ultrasons de 35 à 40 kHz, une amplitude de vibrations de la sonotrode de 20 à 25  $\mu$ , de bons résultats ont été obtenus par un temps d'émission d'ultrasons de 0,2 seconde, un temps de maintien de la sonotrode sur le couvercle en polystyrène de 0,3 seconde après émission des ultrasons, et une force de fermeture développée par les vérins de 6 à 20 kg.

Les résultats obtenus sont analogues à ceux de l'exemple 4, avec un assemblage de l'embase et de la coffé sur des zones d'environ 50 mm² présentant une bonne résistance à l'arrachement et au cisaillement.

Dans cette réalisation, également, la séparation du couvercie et de l'embase après solidarisation laisse aparaître sur la coiffe de polystyrène des traces de pulpe, et vice-versa, de sorte qu'un obtient également des témoins d'inviolabilité de l'emballage.

Etant donné que les embases ou barquettes 23 sont fréquemment fabriquées par groupes de quatre embases pour stx oeufs chacune, on prévoit d'associer à la machine 27 des moyens permettant de rompre les attaches, généralement sous forme de pontets qui relient les embases adjacentes après solidarisation des couvercles aux embases ou simultanément à cette solidarisation. Pour ce faire, on prévoit d'exercer une traction sur les boîtes à oeurs fermées concomitamment à l'application de la vibration ultrasonore ce qui provoque la rupture recherchée des pontets, et permet alors l'acheminement des boîtes à ceufs individuelles dans l'installation de conditionnement vers le poste 28 d'étiquetage, comptage ou analogue et ensuite, par la sortie T5, aux moyens d'expédition connus en soi.

l'invention n'est pas, blen entendu, limitée aux formes et réalisations décrites et représentées,

Elle peut, ainsi, être mise en ceuvre pour la fabrication d'emballages du type "blister" ou analogue.

Elle peut, aussi, avantageusement être mise en ceuvre pour la présentation d'échantillons comme des échantillons de textiles ou de "non-tissés" disposés entre deux coques de matière thermoplastique, ou une coque de matière thermoplastique et de matériau cellulosique comme du carton couché ou du carton micro-cannelé.

De même, l'invention peut être mise en ceuvre pour la réalisation d'assemblages du type ci-dessus comportant un ruban, en un matériau cellulosique textile, tissé ou non tissé, comme un bolduc ou une bande de carton.

Revendications

1. Procédé d'assemblage entre eux d'une matière thermoplastique et d'un matériau du type cellulosique, comme du carbon, du bois, du papier, des matières textiles tissées ou non-tissées ou des produits analogues, carsotérisé en ce qu'on met en ceuvre les techniques de soudage par ultrasons de manière telle que l'on provoque non seulement un ramollissement de la matière thermoplasique à assembler mais également une migration de ladite matière dans au moins certaines zones du matériau cellulosique dastiné à être réuni à ladite matière thermoplastique.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on continue à tenir appliqué l'un contre l'autre la matière thermoplastique et le matériau cellulosique après émision desdits ultrasons.

3. Procédé seion l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'on applique des ultrasons dont la fréquence est comprise entre 20 et 40 kHz, dont l'amplitude est entre 20 et 50 μ, pendant un temps d'émission compris entre 0,2 et 1 seconde, avec une pression d'appui inférieure à 50 kg/cm².

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'on assemble chaque côté d'un matériau cellulosique constitué d'une bande de carton ou analogue, à une feuille de matière thermoplastique.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendloations 1 à 3, caractérisé en ce que l'on ensemble au moins une feuille de mattère thermoplastique entre deux bandes de matériau céllulosique comme du carbon ou analoque.

6. Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon l'une des revendications précédentes, caractèrisé en ce qu'elle comprend une sonotrode (14), une enclume (15), ainsi qu'un générateur d'ultrasons (10) et des moyens d'application de la sonotrode (14) sur l'enclume (15) avec une force de pression prédéterminée, régiable, la sonotrode et l'enclume étant conformées et coopérant entre elles de ma-

50

*55* 

nière telle qu'un réglage adéquat des paramètres de fonctionnement permet de provoquer un ramollissement et la matière thermoplastique et une migration de ladite matière dans au moins certaines zones du matériau cellulosique pour l'assemblage entre eux dudit matériau cellulosique et de ladite matière thermoplastique.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que la surface d'appui de l'un au moins des deux organes, sonotrode et enclume, comporte au moins un ensemble de stries parallèles.

8. Dispositif selon les revendications 6 ou 7 destiné à la fabrication d'un emballage pour ceufs ou produits analogues, caractérisé en ce qu'il comporte plusieurs enclumes de forme générale cylindrique destinées à pénétrer dans les chaminées des embases (23).

9. Emballage pour oeufs ou produits analogues du type comportant une première partie ou embase (23) munie d'aivéoles de réception des ceufs et un couvercle (26), caractérisé en ce que l'embase et le couvercle sont constitués de matériaux différents, l'un en une matière thermoplastique et l'autre en un matériau cellulosique, et en ce qu'ils sont solidarisés par une migration de ladite matière cellulosique dans au moins certaines zones du matériau cellulosique.

5

10

15

20

25

*30* 

35

40


45


50

*5*5


60


65





119.3







# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 87 40 2338

				EP 87 40 23
DC	CUMENTS CONSIDE	RES COMME PERTIN	ENTS	
atégorie	Citation du document avec des parties per	indication, en cas de besoin, tinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.4)
X		6, no. 6, juin 1966, binden und Trennen	1-8	B 29 C 65/08 B 65 D 85/32
X	DD-A- 235 046 (VE * En entier *	B BERGMANN-BORSIG)	1-9	
X	FR-A-1 314 142 (IN ULTRASONICS) * En entier *	TERNATIONAL .	1-8	
X	FR-A-1 264 171 (DO * Page 5, colonne d 1 *	W CHEMICAL CO.) e droite, paragraphe	1-8	
Х	FR-A-2 455 502 (ME * Revendications *	CASONIC)	1-8	
x	FR-A-1 495 999 (COLE) * Résumé, points 1,3 *		1-8	DOMAINES TECHNIQUES
٨	FR-A-2 026 836 (NO * En entier *	GUCHI)	8,9	B 29 C
A	DE-A-1 536 618 (KLEER-VU INDUSTRIES) * Page 4, lignes 10-12 *		1-9	
A	US-A-4 244 762 (SH * Résumé *	ELDOW HOLSON)	1-9	
		•		
		·		
Le pi	ésent rapport a été établi pour to	utes les revendications		·
	Lion de la recherche	Date d'actilivement de la recherche	<del></del> _	Examinator
L	A HAYE	05-02-1988	COR	DENIER J.
X : par Y : par aut A : arr	CATECORIE DES DOCUMENTS riculièrement perfinent à ini saul ticulièrement perfinent en combinaistre document de la même catégorie lère-plan technotogique rulgation non-borite	E : document of date de dé date de dé D : cité dans l' L : cité pour d'		als public à la